

Rascorol Fleece 120

Verstärkungsgewebe auf PP-Basis zur Einbettung in
Rascorol pro

Zur Einbettung und Verstärkung von Rascorol pro bei kritischen, z. B. rissgefährdeten Untergründen und zur Einhaltung der erforderlichen Schichtstärken.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Empfehlenswert bei kritischen Untergründen
- Frostfrei bis 24 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Breite	1.050 mm
Dicke	0,7 mm
Farbe	weiß
Material	100% PP
Flächengewicht	≥ 120 g/m ²

LIEFERFORM

50 lfm / 52,5 m² /Rolle

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

VERARBEITUNG

- Rascorol Fleece 120 wird auf die passende Länge zugeschnitten und mit geeignetem Werkzeug vollflächig in die erste, frische Schicht Rascorol pro eingebettet.
- Die nachfolgenden Bahnen sollten sich an den Stößen mind. 5 cm überlappen.
- Anschließend wird Rascorol pro in der erforderlichen Schichtstärke aufgetragen.
- Bei Arbeitsunterbrechungen ist darauf zu achten, dass vor dem Auftrag der zweiten Abdichtungslage Rascorol Fleece 120 nicht durch Tau oder Regen durchfeuchtet wurde.
- Rascorol Fleece 120 sollte möglichst in der Mitte der kompletten, zweilagigen Rascorol pro Beschichtung eingebettet sein und darf an keiner Stelle aus der fertigen Beschichtung ragen.

BESONDERE HINWEISE

- Vor und während der Verarbeitung ist **Rascorol Fleece 120** bis zur Durchtrocknung von **Rascorol pro** vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Informationen zu **Rascorol pro** und anderen Systemprodukten entnehmen Sie bitte unserer Homepage <http://www.rasco-bitumen.com/>

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installierung der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.rasco-bitumen.com.

Revision 01: Erstmalige Erstellung dieser Druckschrift. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.