

Rasco 2K Dämmplattenkleber Spezial

Lösemittelfreier, zweikomponentiger, faserarmierter Bitumenkleber auf Basis einer Bitumenemulsion zur Verklebung von Keller-Drain- und Perimeterdämmplatten

Anwendbar auf allen zuvor mit **Rasco Bitumendickbeschichtungen** beschichteten Bauteilen wie Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten, Balkonen, Tiefgaragen und Terrassen sowie auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Faserarmiert
- Leichte Verarbeitung
- Spachtelfähig
- Hohe Beständigkeit gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- Nach kurzer Zeit regenfest
- Schnell durchhärtend
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Dichte	1,1 kg/l
Verbrauch*	1,0-2,0 kg/m ²
Durchhärtung / Belastbarkeit**	3 Tage
Verarbeitungszeit**	mind. 2-6 Stunden
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung***	+5°C bis +30°C

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

*** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur.

LIEFERFORM

30 kg Gebinde | 18 Gebinde / Palette (Kombiverpackung mit Inliner) | Palettengewicht ca. 585 kg

A-Komponente 22 kg | B-Komponente 8 kg

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.
- Zuvor aufgetragene Bitumendickbeschichtungen müssen durchgetrocknet sein.

VERARBEITUNG

- Die Komponenten A+B von **Rasco 2K Dämmplattenkleber Spezial** im vorgegebenen Mischungsverhältnis mit einem geeigneten Rührwerk mind. 3 Minuten zu einer homogenen, klumpenfreien Masse anmischen.
- Hierzu die Flüssigkomponente kurz aufrühren und anschließend die Pulver-Komponente untermischen.
- Den angemischten **Rasco 2K Dämmplattenkleber Spezial** vollflächig oder im Punktverfahren auf die Dämmplatten aufbringen, die Platte andrücken und ausrichten.
- Bei Bedarf können die Plattenstöße von EPS- und XPS-Platten ebenfalls mit **Rasco 2K Dämmplattenkleber Spezial** abgespachtelt und geschlossen werden.

BESONDERE HINWEISE

- Frisch verklebte Schutz- und Dämmschichten bis zur völligen Durchtrocknung des Klebers vor Regen, Frost, starkem Wind, starker Sonneneinstrahlung und mechanischen Belastungen schützen.
- Informationen zu den **Rasco Bitumendickbeschichtungen** und anderen Systemprodukten entnehmen sie bitte unserer Homepage <http://www.rasco-bitumen.com>
- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.rasco-bitumen.com>)

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installierung der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.rasco-bitumen.com.

Revision 05: Diese Druckschrift wurde in Bezug auf die Durchhärtung und Verarbeitungszeit angepasst. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.