

Rasco Bitumen Schwarzanstrich F

Schutzanstrich auf Bitumenemulsionsbasis zum Schutz von Bauteilen gegen Feuchtigkeit und natürliche, aggressive Stoffe im Erdreich

Anwendbar auf Betonbauteilen und Mauerwerken, auch im erdberührten Bereich sowie auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Gebrauchsfertig
- Leichte Verarbeitung
- Spritz-, roll- und streichfähig
- Schnell trocknend
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch*	0,1 -0,2 l/m ²
Dichte	1,1 kg/l
Durchhärtung / Belastbarkeit**	20-40 Minuten
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung***	+5°C bis +30°C

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

*** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

LIEFERFORM

30 l Gebinde | 18 Gebinde / Palette | Palettengewicht ca. 580 kg

10 l Gebinde | 44 Gebinde / Palette | Palettengewicht ca. 485 kg

5 l Gebinde | 60 Gebinde / Palette | Palettengewicht ca. 350 kg

CE-KENNZEICHNUNG

 0432	 Bitumentchnik GmbH Otto-von-Guericke-Ring 11 - 65205 Wiesbaden www.bitumentchnik.de
13 CPR-DE1/90506931 EN 15814:2011+A2:2014 Rasco Bitumenschwarzanstrich F <i>Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung</i>	
Wasserdichtheit:	Klasse W1
Rissüberbrückungsfähigkeit:	Klasse CB1
Beständigkeit gegen Wasser:	Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen:	Keine Risse
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen:	Kein Abrutschen und Ablaufen
Brandverhalten:	Klasse E
Druckfestigkeit:	Klasse C0
Gefährliche Stoffe:	NPD
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens:	erfüllt

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.

VERARBEITUNG

- Rasco Bitumen Schwarzanstrich F** ist gebrauchsfertig und wird auf den zuvor behandelten Untergrund in erforderlicher Schichtstärke gleichmäßig aufgetragen. Der Auftrag erfolgt mit geeigneten Spritzgeräten, Rolle oder Pinsel.

BESONDERE HINWEISE

- Je nach Anwendung von **Rasco Bitumen Schwarzanstrich F**, kann ein mehrlagiger Auftrag nötig sein. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Lage vor dem Auftrag der zweiten Lage durchgetrocknet ist.
- Die fertige, frische Beschichtung ist vor starker Sonneneinstrahlung, Hitze, Frost und Regen zu schützen.
- Schutz-, Dämm- oder Drainagematerialien erst nach völliger Durchtrocknung von **Rasco Bitumen Schwarzanstrich F** aufbringen.
- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.rasco-bitumen.com>)
- Beachtung der Leistungserklärung (abrufbar auf <http://www.rasco-bitumen.com>)

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installation der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.rasco-bitumen.com.

Revision 05: Diese Druckschrift wurde in Bezug auf kleinere redaktionelle Änderungen angepasst. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.