

Rasco FPD Vario Primer

Lösemittelfreier, haftverbessernder Voranstrich für
Rasco 2K FPD Vario

Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen sowie alten vorbehandelten bituminösen Anstrichen und Dickbeschichtungen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Leichte Verarbeitung
- Gebrauchsfertig
- Bis 1:3 mit Wasser verdünnbar
- Schnell trocknend
- Spritz-, roll- und streichfähig
- Frostfrei bis 9 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch*	0,1 -0,2 l/m ²
Dichte	1,0 kg/l
Überarbeitbar nach**	15-30 Minuten
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung***	+5°C bis +30°C

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

*** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

LIEFERFORM

25 l Gebinde | 18 Gebinde / Palette | Palettengewicht: ca. 650 kg

10 l Gebinde / 60 Gebinde / Palette | Palettengewicht: ca. 650 kg

5 l Gebinde / 96 Gebinde / Palette | Palettengewicht: ca. 520 kg

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.
- Kanten sind zu brechen und Kehlen mit geeignetem Material zu runden.

VERARBEITUNG

- Rasco FPD Vario Primer ist gebrauchsfertig und wird mittels Quast, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen.
- Bei stark saugenden oder kreadenden Untergründen ggfs. Rasco FPD Vario Primer in 2 Arbeitsgängen auftragen. Für den 1. Arbeitsgang kann Rasco FPD Vario Primer bis max. 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Den 2. Arbeitsgang unverdünnt auftragen.

BESONDERE HINWEISE

- Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- GISCODE D1
- Informationen zu Rasco 2K FPD Vario und anderen Systemprodukten entnehmen sie bitte unserer Homepage <http://www.rasco-bitumen.com>
- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.rasco-bitumen.com>)

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installation der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.rasco-bitumen.com.

Revision 01: Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.