

## Rasco Bitumen Emulsion SH

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion zur Verwendung im Bautenschutz oder zur Weiterveredelung



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Anionisch
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

### TECHNISCHE DATEN

Feststoffgehalt	58-60%
Dichte	1,0 kg/l
Viskosität*	10.000-15.000 mPa·s
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung**	+5°C bis +30°C

\* gemessen mit Brookfield bei 23°C und 50% rel.- Luftfeuchtigkeit

\*\* Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

### LIEFERFORM

10-24 t Tankwagen, 1.000 kg Container

### ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

### VERARBEITUNG

- Bei Fragen zur Veredelung und Weiterverarbeitung stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.
- Wenden Sie sich hierzu an unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung unter Tel. +49 5237 608-0 oder per E-Mail an [rasco@bitumentchnik.de](mailto:rasco@bitumentchnik.de)

### BESONDERE HINWEISE

- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes

**Anmerkung:** Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installation der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf [www.rasco-bitumen.com](http://www.rasco-bitumen.com).

**Revision 01:** Erstmalige Erstellung des technischen Datenblattes. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.

Sitz der Gesellschaft: Otto-von-Guericke-Ring 11, 65205 Wiesbaden  
Verwaltung und Produktion: Imkerweg 32b, 32832 Augustdorf

Tel: +49 5237 608-0 - Fax: +49 5237 608-210 - email: [rasco@bitumentchnik.de](mailto:rasco@bitumentchnik.de) - [www.rasco-bitumen.com](http://www.rasco-bitumen.com)

Seite 1 von 1