

Rasco KSK Primer Spezial

Lösemittelfreier, hochwertiger, haftverbessernder
Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion für alle
Rasco KSK Abdichtungsbahnen

Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten
und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen
Untergründen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Gebrauchsfertig
- Spritz-, roll- und streichfähig
- Leichte Verarbeitung
- Schnell trocknend
- Frostfrei bis 18 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch*	0,10 -0,15 l/m ²
Dichte	ca. 1,0 kg/l
Überarbeitbar nach**	45 Minuten
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung***	+10°C bis +45°C

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

*** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

LIEFERFORM

- 30 l Gebinde | 18 Gebinde / Palette | Palettengewicht: ca. 580 kg
- 10 l Gebinde / 44 Gebinde / Palette | Palettengewicht: ca. 480 kg
- 5 l Gebinde / 60 Gebinde / Palette | Palettengewicht: ca. 350 kg

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.
- Kanten sind zu brechen und Kehlen mit geeignetem Material zu runden.

VERARBEITUNG

- Rasco KSK Primer Spezial ist gebrauchsfertig und wird mittels Quast, Pinsel, Rolle oder geeigneter

VERARBEITUNG

Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen.

BESONDERE HINWEISE

- Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Informationen zu den **Rasco KSK Abdichtungsbahnen** und anderen Systemprodukten entnehmen sie bitte unserer Homepage <http://www.rasco-bitumen.com>
- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.rasco-bitumen.com>)

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installation der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.rasco-bitumen.com.

Revision 04: Diese Druckschrift wurde an die neu veröffentlichte Abdichtungsnorm DIN 18533 angepasst. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.