

## Rasco Abschlussband Vlies

Kaltselfklebendes Dichtungsband für luft-, wind- und wasserdichte Anschlüsse im System mit **Rasco KSK Bahnen**. Durch synthetische Vlieskaschierung hervorragend überkleb- und überputzbar

Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz und auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen. Außerdem geeignet für Metall-, Kunststoff- und Dämmstoffoberflächen



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Selbstklebend, flexibel, rissüberbrückend
- UV-beständig
- Auf Butylkautschuk-Basis
- Diffusionsdicht
- Für Übergänge im Sockel- und Wandbereich
- Überkleb- und überputzbar
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

### TECHNISCHE DATEN

Dicke	1,5 mm
Breite	100 mm
Gewicht	1,2 kg/m <sup>2</sup>
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd-Wert: 1.200 m
Temperatur bei Verarbeitung*	-5°C bis +30°C

\* Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

### LIEFERFORM

25 lfm / Rolle

### ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

---

- Die Untergrundvorbereitung ist grundsätzlich gemäß DIN 18533 Teil 2 vorzunehmen.
- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.
- Kanten sind zu brechen und Kehlen mit geeignetem Material zu runden.
- **Rasco Abschlussband Vlies** ist ggfls. mit geeigneten Materialien vor einem Hinterlaufen durch Wasser zu schützen.
- Mineralische Untergründe müssen bei Temperaturen von +5°C bis +30°C mit **Rasco KSK Primer Spezial** (ca. 0,20 l/m<sup>2</sup> - 0,30 l/m<sup>2</sup>) oder bei Temperaturen von -5°C bis +30°C mit **Rasco KSK Haftgrundierung** (ca. 0,20 l/m<sup>2</sup> - 0,30 l/m<sup>2</sup>) gemäß DIN 18533 Teil 2 grundiert werden.
- Offene Stoßfugen bis 5 mm müssen durch eine Kratzspachtelung mit einer **Rasco 2K Bitumendickbeschichtung** oder durch geeignete Mörtel geschlossen werden.
- Offene Stoßfugen oder Vertiefungen > 5 mm müssen mit geeignetem Mörtel geschlossen werden.

## VERARBEITUNG

---

**Rasco Abschlussband Vlies** ist auf die erforderliche Länge zuzuschneiden.

### Vorgehensweise:

- Schutzpapier am Bandanfang ca. 30 cm abziehen und das Band möglichst waagrecht an den Untergrund kleben.
- Das Schutzpapier weiter langsam wegziehen und das Band gleichmäßig und faltenfrei mit z. B. einer geeigneten Bürste andrücken. Dabei von der Mitte zu den Rändern nach außen arbeiten.
- Das fertig angebrachte Band mit z.B. einem Gummiroller kräftig andrücken.
- Nachfolgende Bänder mit einer Überlappungsbreite von ca. 10 cm anbringen und die Nahtverbindungen mit einem Gummiroller andrücken.
- Alle weiteren Bänder sind in gleicher Weise zu verarbeiten.

## BESONDERE HINWEISE

---

- Nach ca. 24 Stunden erreicht das **Rasco Abschlussband Vlies** seine vollständige und optimale Haftung auf dem Untergrund.
- Die Abdichtung ist gemäß DIN 18533 Teil 1 zu schützen.
- Vor und während der Verarbeitung **Rasco Abschlussband Vlies** vor starker Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.
- Gelagerte Rollen nicht durch Gewicht belasten

**Anmerkung:** Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installation der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf [www.rasco-bitumen.com](http://www.rasco-bitumen.com).

**Revision 04:** Diese Druckschrift wurde an die neu veröffentlichte Abdichtungsnorm DIN 18533 und Codierung des TDS angepasst. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.